

产品简介

煤焦沥青清漆1301(421)由煤焦沥青和煤焦溶剂等组成，干性快，具有较好的耐水性及一定的耐化学腐蚀和防锈性能。施工方便、价格低廉。

推荐使用

适用于船舶的煤舱和锚链，作修补涂料。也可用于阴湿之处，埋地的钢铁表面，也可作内河木船船底漆。

产品信息	
比重	1.15kg/L
体积固体份	62±2%
涂装膜厚	干膜：25μm/道
理论用量 (25μm)	21.6m ² /kg或24.8m ² /L
闪点	38°C
完全固化	7d
VOC含量	345g/L

涂装方式	
施工方式	无气喷涂/刷涂/辊涂/浸涂
稀释剂	105稀释剂
稀释量	0-5% (以油漆重量计, 实际加入量根据现场施工方式可进行调节)
喷嘴口径	0.4-0.5mm (无气喷涂)
喷出压力	15-20Mpa (无气喷涂)

施工条件

- 清除表面铁锈，除尽表面的油污和杂物。
- 底材温度须高于露点以上3°C, 相对湿度不大于85%。

干燥时间	温度	15°C	25°C	30°C
	指触干	4h	2h	1h
	硬干	36h	18h	9h

重涂间隔			
温度	15°C	25°C	30°C
最短	36h	18h	9h
最长	无限制		

漆膜厚度》

可根据使用目的和区域使用非推荐漆膜厚度，这将改变涂布率并影响干燥时间和重涂间隔，建议涂装2道，干膜厚度50 μm 。

包装规格	重量/kg	重量/kg(K)	体积/L
	21.0	19.0	18.0

注：重量包装中标注 (K) 为现行包装

保质期》

12个月（25 $^{\circ}\text{C}$ 阴凉干燥室内储存）

安全措施》

参见本公司产品安全技术说明书（简称MSDS）

声明：以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。